

ГРУНТОВКА БЕТАКОНТАКТ «РЕЗОЛИТ»



ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
КИРПИЧА, БЛОКОВ,
ПЛИТ




ДЛЯ ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ



ДЛЯ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
И ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ



tdrezolit.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:

Специальная адгезионная грунтовка, применяемая в качестве сцепляющего средства для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований-монолитного бетона, массивных бетонных потолков блоков перед нанесением выравнивающих шпатлевок и штукатурок на гипсовой, гипсово-известковой, известково-цементной основе, для обработки покрытий из керамической плитки перед укладкой новой плитки на клей. Также подходит для обработки старых, но прочных держащихся масляных покрытий. Предназначена для наружных и внутренних работ.

СОСТАВ:

Латекс акриловый, кварцевый наполнитель, технологические добавки, пигмент, вода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Адгезионная грунтовка готова к применению. Основание должно быть чистым, прочным и сухим. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и взболтать. Наносить валиком или кистью с использованием малярной ванночки.

Не наносить при температуре ниже +5°C. Время полного высыхания 4-6 часов. Расход 250-300 гр/м².

ФАСОВКА:

Выпускается в герметичном пластиковом ведре, плотно закрыто крышкой. Фасовка по 6 кг и 12 кг.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Температура окружающего воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C и относительной влажности не выше 85%.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить в закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C. Возможна кратковременная транспортировка при низких температурах, не приводящая к замерзанию до -10°C. Срок годности 12 месяцев, от даты выпуска.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ:

Избегать попадания на открытые части тела и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. При выполнении работ используйте средства защиты.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5745-001-75504882-2006
Состав соответствует действующим на территории РФ нормативам. Применение состава в сомнительных и спорных условиях возможно после тестирования на небольшом участке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РЕЗОЛИТ»

614023 г. Пермь, ул. Промучасток, 42

Тел/факс: 8 (342) 200-02-92

E-mail: info@tdrezolit.ru

сайт: tdrezolit.ru